



OLI-NATURA HS Hartwachsöl

Productbeschrijving

OLI-NATURA HS Hartwachsöl is een bijzonder sterke high-solid olie/wascombinatie met kiezelzuur voor de professionele basisbehandeling van parket, houten of kurkvloeren binnen. Het materiaal is V.O.S./VOC-vrij en heeft een aandeel vaste stoffen van bijna 100%. Terwijl de olie diep in het hout dringt, blijft de was op het oppervlak en zorgt voor een zijdeachtige glans die door polijsten, met witte pad, versterkt kan worden. Het zo verdichte oppervlak wordt zodoende uiterst belastbaar, met een lange levensduur, bijzonder gemakkelijk te onderhouden en vuil- en waterafstotend. De poriën worden niet gesloten, het hout kan blijven ademen en zorgt voor een aangenaam woonklimaat. OLI-NATURA HS Hartwachsöl is langer open dan gebruikelijke harde wasoliën en kan ook nog binnen 90 minuten goed met een pad bewerkt worden. Daarom is deze impregnering bijzonder geschikt voor grote oppervlakken en projectmatig gebruik.

Eigenschappen

- Geschikt voor bijna alle soorten hout
- Laagviscoos, daarom gemakkelijk te verwerken
- Impregneert en beschermt
- Sterk
- Niet gevoelig voor water
- Aangenaam woonklimaat
- In delen te bewerken
- Absoluut natuurlijk, niet schadelijk voor de gezondheid

Voldoet aan

- V.O.S. norm
- EU-Decopaint-Richtlijn
- DIN 53160 (speeksel- en zweeetecht)
- DIN EN 71-3 (Veiligheid van kinderspeelgoed)
- Zonder formaldehyde en aromaten
- Zonder biocide werkzame stoffen en conserveringsmiddelen

Toepassingsgebied

Voor de basisbehandeling van onbehandelde houten, kurk- en OSB-vloeren, trappen, deuren en werkbladen binnen. Machinale verwerking wordt aanbevolen.

Bestelgegevens

| | |
|---------------------------|-----------|
| OLI-NATURA HS Hartwachsöl | |
| Artikelnummer | 37.32.001 |
| Inhoud | 1 liter |

Samenstelling

Natuurlijke, weer aangroeiende / duurzame grondstoffen (houtolie, lijnolie, gemodificeerde ricinusolie), loodvrije droge stoffen, kiezelzuur, gemicroniseerde wassen.

Opslag

In de originele gesloten can 24 maanden houdbaar. Temperaturen bij opslag en transport niet boven de +30 °C.

Kenmerk

Kenmerk en veiligheidsinstructies kunt u vinden in ons veiligheidsinformatieblad op www.renotecduo.nl.

Applicatie

1. Voor zowel een nieuwe als renovatievloer geldt dat het hout met schuurgang korrel 80/100/120 geschuurd/gepolijst dient te worden, en schoon, droog, vet-, olie-, was- en stofvrij moet zijn. Hoe fijner er gepolijst wordt, des te minder het hout kan opnemen.
2. HS Hartwachsöl goed roeren/schudden en spaarzaam op het oppervlak gieten. Afhankelijk van het zuigende vermogen van het hout ligt het verbruik per laag bij ca. 20-30 g/m². Daarna gelijkmatig dun verdelen met een olie-/lakspaan of olie-roller. Bij grote oppervlakken altijd in delen werken.
3. HS Hartwachsöl 60-90 minuten in laten werken. Daarna met een boenmachine en groene pad inmasseren, totdat het oppervlak er verzadigd en niet meer vochtig uitziet. Overtollig materiaal verwijderen.
4. Indien nodig, na een nacht drogen nog een laag aanbrengen zoals beschreven in punt 2 en 3.
5. Afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur is de met HS Hartwachsöl behandelde vloer na 2-3 dagen volledig belastbaar. Gedurende deze tijd beschermen tegen water.

Opmerking

- Niet verwerken bij een vloertemperatuur van minder dan +12 °C.
- Opgaven voor het drogen gemeten bij normale condities van +20 °C en 50% luchtvochtigheid.
- Beschadigde plekken goed schuren/polijsten en olie één keer aanbrengen.
- Gevaar voor zelfontbranding! Natte doeken/pads direct na het gebruik opbergen in een Duoline® pads opbergvat.

Reinigen en onderhoud (eindgebruiker/consument)

Kijk op www.oliefris.nl.

Onze toepassingstechnische aanbevelingen in woord en geschrift zijn een vrijblijvend advies. Zij zijn gebaseerd op onze ervaring en de stand van onze kennis uit de praktijk van dat moment. Zij ontslaan de verwerker er niet van onze producten in eigen verantwoording zelf te controleren op geschiktheid voor het geplande doel. Hiermee verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid. Stand:03.02.2010

Prijsopgave en levering volgens onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij K.v.K. te Breda onder nr. 20110969.

RENOTEC DUO® BV
Tel.: +31 (0)164 – 242170

Bedrijventerrein Noordland
Fax: +31 (0)164 – 241200

Witteveenweg 8
E-mail: verkoop@renotecduo.nl

4612 RA Bergen op Zoom
Website: www.renotecduo.nl