

Tandemsysteem - Gebruiksaanwijzing

Euku Olie1 HS en Strato 462 ultramat 2K waterlak NMP vrij

- natuurlijke uitstraling
- optisch zoals een geoliede vloer
- voordelen / eigenschappen van een gelakte vloer

Voorbehandeling ondergrond:

Tandemsysteem **kan uitsluitend op eikenhout** worden toegepast met Euku olie 1HS volgens de spatelmethode, in combinatie met Strato 462 lak.

De houten vloer dient droog, olie- vet- was- en stofvrij te zijn. Indien nodig voegen uitsluitend met Strato 101 voegenkit (watergedragen).

Verwerkingsomstandigheden:

Ruimte- en vloertemperatuur min. 15 graden. Luchtvochtigheid 40-60%. Tocht en direct zonlicht vermijden.



1) Aanbrengen Euku Olie 1 HS

Op de vlakke egaal geschuurde vloer (maximaal P 120) eenmaal Euku Olie 1 HS bij voorkeur spatelen en aansluitend met beige/groene pad uitboenen tot een strak en egaal aanzien. Op vloeren met een vellingkant Euku Olie 1 HS opbrengen met de olieroller, V-groeven nabewerken met een wegwerpkwastje, en aansluitend met beige pad uitboenen tot een strak en egaal aanzien. Droogtijd minimaal 12 uur, maximaal 36 uur. Wordt 36 uur droogtijd overschreden openpadden met beige pad. Eventueel nogmaals nawrijven met beige pad indien olie op de naden zichtbaar wordt.

9 maart 2010

Alle gegevens zijn gebaseerd op ervaringsgegevens en dienen als advies voor de verwerker. Een aansprakelijkheid voor het resultaat kunnen wij niet aanvaarden, daar het gebruik van het product buiten onze controle valt. In alle gevallen verdient een praktijktest voor de uitvoering aanbeveling. Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten voorbehouden.

Prijsopgave en levering volgens onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij K.v.K. te Breda onder nr. 20110969

2) Lakopbouw Strato 462 met harder 460

De benodigde lak 462 en harder 460 in een lakbak in de verhouding 10:1 goed mengen met roerhout en daarna 15 minuten laten rusten. Verwerkingstijd gebruiksklaar product ca. 4 uur. Opbrengen met de Duoline micro-waterlakroller. Verwerkingstijd ca. 4 uur, **per laklaag "verse" lak gebruiken.**

Toepassing	Gereedschap	Verbruik	Droogtijd
<i>Oliegrondering</i> 1 x Euku olie 1 HS	RVS spatel	± 33 m2 per liter	Minimaal 12 uur**
Lakopbouw			
1 x Strato 462-460	Micro lakroller	± 8 - 10 m2 per liter	Overlakbaar na minimaal 4 uur, maximaal 6 uur * Voorzichtig betreden !
Niet tussenschuren***			
1 x Strato 462-460	Micro lakroller	± 8 - 10 m2 per liter	Licht belastbaar na ca. 12 uur* Eindsterkte na ca. 7 dagen

* Het betreft richtwaarden bij toepassing op **nieuw** geïnstalleerde vloeren, afhankelijk van ruimte- en vloertemperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Optimale omstandigheden; temperatuur ± 21° C , relatieve luchtvochtigheid ± 55%, restvocht hout ± 8 à 10%.

** LET OP s.v.p.:

Eikenhouten vloeren waar het Tandemsysteem op wordt toegepast mogen **niet** voorbehandeld zijn met Duoline Verouderingspray.

*****NB: Wordt droogtijd van 6 uur overschreden, dan minimaal 12 uur wachten en wel tussenschuren met bordeaux schuurpad voor het aflakken.**

Reiniging van gereedschap:

Meteen na het gebruik (voorkom doordrogen):

Euku olie 1 HS droog afnemen

Strato waterlak met water afnemen

Houdbaarheid en opslag:

Koel en droog bewaren in originele verpakking

Euku Olie 1 HS : min 24 maanden

Strato 462 : min 12 maanden

Strato 460: min 6 maanden

Afval Euku olie 1 HS:

Niet in riool lozen. Vloeibare resten is chemisch afval. Aanbieden bij uw gemeentelijk afvaldepot.

Waarschuwing:

Eukula Olie 1 HS bevat opdrogende olie, waardoor het risico van zelf-ontbranding bestaat.

Gebruikte doeken, pads e.d. in water drenken of luchtdicht opslaan. Aanbieden bij uw gemeentelijk afvaldepot.

Afval 462-460:

Gedroogd afvoeren

Onderhoud:

QuickClean

9 maart 2010

Alle gegevens zijn gebaseerd op ervaringsgegevens en dienen als advies voor de verwerker. Een aansprakelijkheid voor het resultaat kunnen wij niet aanvaarden, daar het gebruik van het product buiten onze controle valt. In alle gevallen verdient een praktijktest voor de uitvoering aanbeveling. Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten voorbehouden.

Prijsopgave en levering volgens onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij K.v.K. te Breda onder nr. 20110969