



OLI-NATURA HS Coloröl

Productbeschrijving

Oli-Natura HS Coloröl is een gepigmenteerde, diep indringende high-solid olie van gemodificeerde natuurlijke harsen en **snel drogende** oliën, waarmee nieuwe en renovatievloeren in één behandeling met natuurlijke kleuren behandeld kunnen worden. De microfijne, lichtstabele pigmenten trekken in de bovenste poriën van het hout en geven het oppervlak een duurzame, water- en vuilafstotende laag. Het hout blijft dampdoorlatend, wat een positief effect heeft op het ruimteklimaat. Afhankelijk van de kleurnuance krijgt het hout een rustieke of exotische optiek. Indien gewenst zijn deze overlakbaar met OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel 51.20.

Eigenschappen

- Geschikt voor bijna alle soorten hout (op eiken het beste resultaat)
- Te gebruiken als impregnering en grondering
- Goed te verwerken, machinaal of handmatig
- Extreem zuinig
- Sterk
- In delen te bewerken, geen aanzetten
- Absoluut natuurlijk, niet schadelijk voor de gezondheid

Voldoet aan

- V.O.S. norm
- EU-Decopaint-Richtlijn
- DIN EN 71-3 (Veiligheid van speelgoed)
- Zonder formaldehyde en aromaten
- Zonder biocide werkzame stoffen en conserveringsmiddelen

Toepassingsgebied

Voor de gekleurde basisbehandeling van onbehandelde houten, kurk- en OSB-vloeren binnen.

Samenstelling

Gemodificeerde plantaardige olie zoals lijnolie; isoparaffinische koolwaterstof in farmaceutische kwaliteit; loodvrije droge stoffen; lichtechte aardverfstoffen en minerale pigmenten.

Bestelgegevens

inhoud: 1 liter

Wit gekalkt	37.27.001	Teak	37.23.001
Graugrijs	37.28.001	Mahonie	37.24.001
Wengé	37.29.001	Walnoot	37.25.001
Padouk	37.26.001		

Verbruik ± 35m per liter

Opslag

In de origineel gesloten can 24 maanden houdbaar. Temperaturen bij opslag en transport niet boven +30 °C.

Kenmerk

Kenmerk en veiligheidsaanwijzingen kunt u vinden in ons veiligheidsinformatieblad op www.renotecduo.nl

Applicatie

1. Voor zowel een nieuwe als renovatievloer geldt dat het hout met schuurgang korrel 80/100/120 geschuurd/gepolijst dient te worden, en schoon, droog, vet-, olie-, was- en stofvrij moet zijn. Een uitzondering is de kleur "wit gekalkt": Hier wordt een laatste keer polijsten met een korrel 80 / 100 aanbevolen.
2. De olie goed roeren/schudden en spaarzaam op het oppervlak gieten/rollen. Het verbruik per laag ligt bij ca. 20 g/m² op eiken en tot 40 g/m² bij sterk zuigende houtsoorten. Daarna gelijkmatig dun verdelen met een olie-/lakspaan of olie-roller. Bij grote oppervlakken altijd in delen werken.
3. De olie 20-30 minuten in laten dringen en evt. daar bijgieten waar de vloer sneller opzuigt. Daarna met dikke groene pad en boenmachine inmasseren, totdat het oppervlak er verzadigt en niet meer vochtig uit ziet. Overtollig materiaal verwijderen met een katoenen droogwrijfdoek (theedoek).
4. Binnen maximaal 4-6 uur droogwrijven met dikke witte pad en de boenmachine.
5. Afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur is de geoliede vloer na 2-3 dagen volledig belastbaar. Gedurende deze tijd beschermen tegen water.

Opmerking

- Niet verwerken bij een vloertemperatuur van minder dan +12 °C.
- Opgaven voor het drogen gemeten bij normale condities van +20 °C en 50% luchtvochtigheid.
- Beschadigde plekken goed schuren/polijsten en olie één keer aanbrengen.
- Gevaar voor zelfontbranding! Natte doeken/pads direct na het gebruik opbergen in een Duoline® pads opbergvat.
- Als grondeerolie overlakbaar met OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel 51.20. Over te lakken na maximaal 36 uur drogen, minimaal 12 uur. (Na 36 uur is deze niet meer overlakbaar). Voor het overlakken het oppervlak licht ruw maken met een **beige** pad onder de boenmachine.
- Het overlakken gebeurt in volledige lagen.
- Let op! Nadat de olie aangebracht en gedroogd is kan in en om kiervorming teruggave van de aangebrachte olie ontstaan. Verwijder deze voordat de beige pad gebruikt kan worden, verwijder de overtollige olie door middel van een droge doek en voorkom verder verdelen van de olie.

Prijsopgave en levering volgens onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponneerd bij K.v.k. te Breda onder nr. 20110969.

RENOTEC duo® BV
Tel.: +31 (0)164 – 242170

Bedrijventerrein Noordland
Fax: +31 (0)164 – 241200

Witteveenweg 8
E-mail: verkoop@renotecduo.nl

4612 RA Bergen op Zoom
Website: www.renotecduo.nl

Geoliede vloer aflakken:

- Spaarzaam de Colorolie opbrengen. Applicaties: spatelen en uitpatten, olieroller (art. 25.09.029) 5 tal strepen zetten en uitpatten
- Na het aanbrengen word er ingepad met een beige dikke pad (art. 25.08.017) in oppervlakten van gemiddeld 5 m2
- Zo word het te bewerken oppervlak behandeld.
- Droogtijd van minimaal 8 tot 12 uur en maximaal 36 uur (**na 36 uur is de olie niet meer overlakbaar**)

- Bij aanvang voor het lakken moet de geoliede vloer met een beige pad "open gepad" worden en vervolgens gestofzuigd worden. Gebruik hiervoor de kleefdoekjes (art.nr. 25.00.002).

De lakvoorbereiding:

- De can krachtig schudden.
- Giet deze uit in een lakemmer en voeg daar **kalm** de harder aan toe.
- Componenten dienen mechanisch gemengd te worden (in een laag toerental) met daarvoor speciaal ontworpen garde (minimaal toevoeging van zuurstof)
- Na het zorgvuldig mengen, de samengestelde lak +/- 10min. laten rijpen.
- Het product is gereed voor gebruik.
- Met de juiste waterlakroller (art.nr. 25.09.028) de eerste laag aanbrengen en kruislings verdelen. Op deze manier word de gehele vloer in een lakfilm gezet.

Als men binnen 1 dag de vloer geheel af wilt lakken is dit mogelijk, dit onder de volgende voorwaarden:

Binnen 4 à 5 uur de tweede laklaag aanbrengen, dit zonder tussen te schuren.
De lakapplicatie kan worden herhaald volgens bovenstaande instructies!

Let op! Voor elke laklaag dient de lak afzonderlijk bereid te worden.

Als het niet mogelijk binnen de voorgeschreven tijd een tweede laklaag aan te brengen, moet men minimaal 24 uur wachten en is het van belang tussen te schuren met de (parse) brushpad (art.nr. 25.08.120) en stof af te nemen met de kleefdoekjes (art.nr. 25.00.002)

Reinigen en onderhoud (eindgebruiker/consument)

Kijk op www.oliefris.nl.

Onze toepassingstechnische aanbevelingen in woord en geschrift zijn een vrijblijvend advies. Zij zijn gebaseerd op onze ervaring en de stand van onze kennis uit de praktijk van dat moment. Zij ontslaan de verwerker er niet van onze producten in eigen verantwoording zelf te controleren op geschiktheid voor het geplande doel. Hiermee verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid. Stand:03.01.2012

Prijsopgave en levering volgens onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij K.v.K. te Breda onder nr. 20110969.

RENOTEC duo® BV
Tel.: +31 (0)164 – 242170

Bedrijventerrein Noordland
Fax: +31 (0)164 – 241200

Witteveenweg 8
E-mail: verkoop@renotecduo.nl

4612 RA Bergen op Zoom
Website: www.renotecduo.nl