

## Strato 200-201 en 462/460

### Ondergrond:

Alle houtsoorten evenals kurk, in droge toestand, vrij van olie, was en stof. Bij vloerverwarming, tapis en plankenvloeren niet zwevend gelegd, beslist grondlak Strato 200, ter vermindering van kantverkleving gebruiken.

### Gebruiksaanwijzing:

De can Strato 462 **vooraf goed schudden**. Bijgeleverd zeefje in opening can 462 drukken. De benodigde lak en harder 460 in lakbak in de verhouding 10:1 direct goed mengen en daarna 15 minuten laten rusten. Opbrengen met de micro-waterlakroller.

Verwerkingstijd maximaal ca.4 uur, **per laklaag nieuwe samengestelde lak gebruiken**.

Ruimte- en vloertemperatuur minimaal 15°C. Goed ventileren, tocht en **direct zonlicht vermijden**.

*Alle gegevens zijn gebaseerd op ervaring, bij een temperatuur van 20°C en 55% relatieve luchtvochtigheid, en dienen als advies voor de verwerker. Een aansprakelijkheid voor het resultaat kunnen wij niet aanvaarden, daar het gebruik van het product buiten onze controle valt. In alle gevallen verdient een praktijktest, voor de uitvoering, aanbeveling.*

| Opbouw / verwerking   |  | Gereedschap                                  | Droogtijd                         |
|---|--|--|-----------------------------------|
| Grondering  | 1x Strato 200                                | Micro-waterlakroller                         | Min. 30 minuten                   |
| Afwerking   | 1 <sup>e</sup> laklaag Strato 462+460 harder | Micro-waterlakroller                         | Na 4-6 uur 2 <sup>e</sup> laklaag |
| <b>Wanneer droogtijd langer is dan 6 uur: Tussenschuren na MINIMAAL 12 UUR met Bordeaux pad</b> |  |  |                                   |
| Afwerking   | 2 <sup>e</sup> laklaag Strato 462+460 harder | Micro-waterlakroller                         | 24 uur                            |
| Verbruik  | Strato 200                                   | ± 1 liter per 10 m <sup>2</sup>              |                                   |
| Verbruik  | Strato 462+460 gemengd                       | ± 1 liter per 8 / 10 m <sup>2</sup> per laag |                                   |

Let op bij **sterk zuigende houtsoorten** (beuken, maple/essen, robijn): vervang Strato 200 door Strato 201 spatelgrond:

|            |                           |   |                 |
|------------|---------------------------|---|-----------------|
| Grondering | <b>2x</b> Strato 201      | RVS lakspaan                                  | Min. 30 minuten |
| Verbruik   | Strato 201 spatelgrondlak | ± 1 liter per 20 / 30 m <sup>2</sup> per laag |                 |

### Eindsterkte:

Na ca. 7 dagen

### Droogtijd:

Het betreft hier indicatiewaardes, afhankelijk van ruimte- en vloertemperatuur evenals luchtvochtigheid.

**Let op!**: Bij aanwezigheid van airconditioning kan de luchtvochtigheid dalen tot een niveau beneden de 40 %RH. Wij adviseren u na het mengen van lak en harder 5% tot maximaal 10% extra water toe te voegen, noigmaals te mengen en vervolgens de 15 minuten rustperiode van het mengsel in acht te nemen.

### Reinigen van het gereedschap:

Gereedschap meteen na gebruik met water reinigen.

### Houdbaarheid:

Koel, droog en vorstvrij in originele verpakking, zie houdbaarheidsdatum.

### Onderhoud:

QuickClean

Alle gegevens zijn gebaseerd op ervaringsgegevens en dienen als advies voor de verwerker. Een aansprakelijkheid voor het resultaat kunnen wij niet aanvaarden, daar het gebruik van het product buiten onze controle valt. In alle gevallen verdient een praktijktest voor de uitvoering aanbeveling.

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten voorbehouden.

Prijsopgave en levering volgens onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeed bij K.v.K. te Breda onder nr. 20110969