



## RENOTEC DUO®

### OLI-NATURA Scandic-Oil

**Neutrale water-olie combinatie voor een onzichtbare behandeling voor vloeren, trappen en meubilair vervaardigd uit hout. Enkel voor binnen gebruik.**

De oplosmiddelvrije OLI-NATURA Scandic-Oil zorgt voor een onzichtbare basisbehandeling van eiken en lichte houtsoorten zoals larks, dennen of esdoorn. Het geeft houten oppervlakken een neutrale en onbehandelde uitstraling met een maximale bescherming. Twee olielagen zorgen voor een water- en vuilafstotend oppervlak en is tevens gemakkelijk te onderhouden. De Scandic-Oil is bijzonder milieuvriendelijk, gemakkelijk aan te brengen en heeft een aangename geur.

#### **Eigenschappen en testnormen:**

- Giscode Ö10 +
- EU- Decopaint richtlijn
- laag-emissie; gecertificeerd bouwproduct volgens DIBt-normen (in test)
- DIN 71-3 (veiligheid van speelgoed)
- DIN 53160 (speeksel- en zweetbestendig)
- Oplosmiddel vrij, vrij van formaldehyde, kobalt en oxim. Het uitgeharde materiaal is veilig voor mens, dier en plant.

*Productomschrijving:* Raw wood effect / onbehandeld effect (A 04356)

*Verpakkingen:* 5, 1 liter(s)

*Samenstelling:* natuurlijke hernieuwbare grondstoffen, gemodificeerde lijnolie geëmulgeerd in water, lood en kobaltvrije drogers, silica, gemicroniseerde wassen, titaandioxide.

*Houdbaarheid:* circa 18 maanden in originele en gesloten verpakking. Droog, donker en vorstvrij bewaren (onder de +30°C / boven +5°C).

Voor het etiket en bijbehorend veiligheidsblad verwijzen we u graag naar [www.olilacke.de](http://www.olilacke.de)

*Verbruik:* 2 lagen | 60-80 gram per m<sup>2</sup> per laag (12-15 m<sup>2</sup>/per liter) afhankelijk van de zuigkracht van het type hout.

*Tools:* Microfase roller, olieborstel en licht blauwe (Scandic-Oil) pad.

#### ***Toepassing:***

- Optimale verwerkingscondities zijn: + 20 °C omgevingstemperatuur en 50% relatieve vochtigheid in de ruimte.
- Materiaal op kamertemperatuur aanbrengen en goed schudden voor gebruik!
- Te gebruiken op lichte houtsoorten, niet op donkere of exotische houtsoorten.
- Maak vooraf een proefstukje.
- Verwijder overtollige olie van het oppervlak om plasvorming te voorkomen.
- Oxidatief drogen: zorg voor open ramen tijdens en na het aanbrengen voor een optimale luchtcirculatie.

#### ***Vorbereidingen:***

- Schuur tot het schone hout , eindig met korrel 120-150. Voor meubilair eindigt u met korrel 150-240.
- Het oppervlak dient droog, schoon, vrij van olie, vetvrij en stofvrij te zijn voordat er Scandic-Oil aangebracht kan worden.

#### ***Handleiding:***

1) Verpakking krachtig schudden. Breng de olie in kleine oppervlakken tegelijk aan (5-10m<sup>2</sup>) per keer, gebruik hiervoor een microfase roller of een olieborstel. LET OP: De gehele vlakken goed voorzien Scandic-Oil.

2) Circa 10 minuten na aanbrengen dient de Scandic-Oil ingewreven te worden met de lichtblauwe vloerpad, dit kan handmatig of machinaal tot er een mat resultaat behaalt is. De Scandic-Oil niet rustig aan laten trekken.

3) Verwijder overtollige olie met een katoenen doek.

4) Na een droogtijd van circa **één uur** (belangrijk om de droogtijden aanhouden) dient de applicatie herhaald

te worden (stap 1 tot 3). **Noodzakelijk is de eerste en tweede laag op dezelfde dag aan te brengen. Met een droogtijd tussen de eerste en tweede laag van circa één uur (vanaf starttijd / beginpunt).**

#### ***Droging:***

- Na één uur droogtijd is het oppervlak stof droog, na vier uur droogtijd is het oppervlak voorzichtig begaanbaar en na circa vijf dagen is de Scandic-Oil volledig uitgehard. Droogtijden zijn afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur in de ruimte.

#### ***Onderhoud:***

Voor periodiek reinigen kan de OLI-NATURA houtzeep of de Oliefris Combireiniger® gebruikt worden. Voor periodiek onderhoud wordt de OLI-NATURA WOOD refresher gebruikt.

---

Onze mondelinge en schriftelijke aanbevelingen voor de toepassing is een niet-bindend advies. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis met betrekking tot praktisch gebruik. Deze aanbevelingen ontslaan de gebruiker echter niet van de verplichting om te testen op geschiktheid van het product voor het beoogde doel en de toepassing zelf. Deze verklaring vervangt alle vorige versies. Laatste update:25-09-2018